

AURA Isberg

Глубокоматовая высокоукрытистая краска для потолков



- ✓ Краска высокой укрывистости для потолков в сухих помещениях.
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
- ✓ Обладает исключительной белизной.
- ✓ Надежно укрывает поверхность за 2 слоя.
- ✓ Удобна в нанесении, легко раскатывается.
- ✓ После высыхания, образует равномерное покрытие, которое остается глубокоматовым при разном освещении, что позволяет визуально скрывать мелкие дефекты поверхности.
- ✓ Паропроницаемая.



Описание	
Свойства	Хорошо укрывает, легко наносится. Имеет хорошую адгезию. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для потолков и верхних панелей стен в сухих помещениях. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками минеральным поверхностям: бетону, газобетону, асбокементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
Типы поверхностей под нанесение	Ранее неокрашенные или окрашенные водно-дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбокемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, а также по поверхности, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения ✓ Interior – интерьерные краски ✓ ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. №1,2,3 ✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) ✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015) ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать сансирующим составом Eskaro Biitol E или Biitol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,017-0,021", давление 160-200 бар) в 2 слоя. Допускается разбавление водой до 10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	Белый
Колеровка	Ручная, универсальными колер пастами TM Aura.
Расход	9–11 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,52 кг/л
Штрих- коды ЕАН	2,7l 4 607 003 914 585 4,5l 4 607 003 912 475 9l 4 607 003 914 592 15l 4 607 003 916 237 28l 4 607 003 910 228
Объем/масса	2,7л (4,1кг) / 4,5л (6,8кг) / 9л (13,7кг) / 15л (22,8кг) / 28л (42,6кг)

