

I Nordens Färg. В цвете Севера

# AURA



## AURA Luxpro Remix Aqua 30

Акриловая декоративная эмаль для внутренних и наружных работ

- ✓ Водоразбавимая
- ✓ Полуматовая
- ✓ Износостойкая
- ✓ Не желтеет со временем
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета (База А и TR).



Описание	
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Акриловая эмаль для внутренних и наружных работ.</li> <li>✓ Идеальна для оконных рам, дверей, мебели, плинтусов.</li> <li>✓ Обладает высокой укрывистостью и адгезией.</li> <li>✓ Образует прочное полуматовое (степень блеска 30) покрытие с отличными декоративными характеристиками.</li> <li>✓ Устойчива к многократному мытью и очищению, в том числе бытовым неабразивными моющим средствам</li> <li>✓ I класс влажного истирания DIN EN 13 300.</li> <li>✓ Не обладает остаточной липкостью .</li> <li>✓ Не растрескивается и не желтеет со временем, выдерживает перепады температуры и влажности.</li> <li>✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE.</li> <li>✓ Без запаха.</li> <li>✓ Быстро сохнет.</li> <li>✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета (База А и TR).</li> </ul>
<b>Назначение</b>	<p>Предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, а так же гипсокартону, оштукатуренным, бетонным и деревянным поверхностям, как ранее неокрашенным, так и окрашенным водно- дисперсионными или алкидными материалами. Особенно рекомендуется для окраски оконных рам, дверей, плинтусов, элементов мебели и декора и т.п. Может применяться вне помещений по поверхностям, не подвергающимся агрессивным атмосферным воздействиям, например, находящимся под навесом или в балконных нишах. Не применять для окраски полов!</p>
<b>Типы поверхностей под нанесение</b>	<p>Новые или ранее окрашенные деревянные поверхности (оконные рамы, двери, плинтусы, откосы, элементы мебели и декора и т.п.), а также минеральные и загрунтованные металлические поверхности внутри помещений. Может применяться для окрашивания деревянных, минеральных, загрунтованных металлических поверхностей вне помещений, но не подвергающихся агрессивным атмосферным воздействиям ( например, под навесом). Не подходит для окраски полов.</p>
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами.</li> <li>✓ ТУ – 2316-057-50910635-2012</li> <li>✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004</li> </ul>

Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной, сухой, очищенной от отслаивающихся покрытий, грязи и пыли, ржавчины. Ранее окрашенные гладкие поверхности обработать наждачной бумагой до матовости. Неокрашенные металлические поверхности загрунтовать. В случае поражения минеральных и деревянных поверхностей грибком плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемые минеральные основания и гипсокартон рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
<b>Нанесение</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания эмали. Окончательный набор прочности покрытия достигается не менее, чем через 2 недели после полного высыхания.
<b>Цвет</b>	База А — белый; можно использовать в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только после колеровки!
<b>Колеровка</b>	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами TM Aura. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
<b>Расход</b>	9–11 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может понадобиться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
<b>Время высыхания</b>	От пыли - 1,5 - 2 часа. Готово к нанесению второго слоя через 5-6 часов при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, воздушный, безвоздушный распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшая эмаль очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация									
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.								
<b>Гарантийный срок хранения</b>	36 месяцев от даты указанной на упаковке.								
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.								
<b>Меры предосторожности</b>	Эмаль нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.								
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшей эмали подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.								
<b>Плотность</b>	1,21кг/л								
<b>Штрих- коды EAN</b>	<table border="0"> <tr> <td>база А 0,9л</td> <td>4 607 003 915 780</td> </tr> <tr> <td>база А 2,4л</td> <td>4 607 003 915 797</td> </tr> <tr> <td>база TR 0,9л</td> <td>4 607 003 911 911</td> </tr> <tr> <td>база TR 2,4л</td> <td>4 607 003 911 928</td> </tr> </table>	база А 0,9л	4 607 003 915 780	база А 2,4л	4 607 003 915 797	база TR 0,9л	4 607 003 911 911	база TR 2,4л	4 607 003 911 928
база А 0,9л	4 607 003 915 780								
база А 2,4л	4 607 003 915 797								
база TR 0,9л	4 607 003 911 911								
база TR 2,4л	4 607 003 911 928								
<b>Объем/масса</b>	0.9л (1,1/1,0кг) – 2,4л (3.0/2.6кг)								

