



AURA Villa

Краска для деревянных фасадов



Атмосферостойкая

Легко очищается от загрязнений

Надежно защищает от биопоражений



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Акрилатная краска для отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей. <input type="checkbox"/> Защита до 5 лет <input type="checkbox"/> Хорошо укрывает, образует матовое равномерное покрытие. <input type="checkbox"/> Отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. <input type="checkbox"/> Препятствует проникновению влаги в древесину. <input type="checkbox"/> Эффективно защищает древесину от биопоражений. <input type="checkbox"/> Быстро сохнет. <input type="checkbox"/> Без запаха, не содержит органических растворителей. <input type="checkbox"/> Колеруется по системе Eskarocolo в пастельные и насыщенные цвета.
Назначение	Для окрашивания стен деревянных домов, беседок, перил, заборов, элементов интерьера. Может использоваться на новых необработанных или ранее окрашенных поверхностях. Не предназначена для отделки пола.
Типы поверхностей под нанесение	Деревянные поверхности при внутренних и наружных работах.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Сертифицирована для детских и медицинских учреждений. <input type="checkbox"/> Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004 <input type="checkbox"/> ТУ 2316-057-50910635-2012



Технические характеристики

Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 20%) и чистой. Новую поверхность очистить от пыли и жирных пятен. Ранее окрашенную поверхность очистить от пыли и жирных пятен, удалить непрочную держащуюся краску. Обработать шлифовальной бумагой и удалить пыль. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать составом Eskago Biotol или Biotol-Spray. При наружных работах обязательно обработать поверхность биозащитной грунтовкой Aura Fasad Grund.
Нанесение	Перед применением обязательно тщательно перемешать. Наносить при температуре воздуха, поверхности и самого продукта от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Запрещается проводить окрасочные работы во время дождя, тумана или измороси. Наносить не менее 2 слоев кистью по направлению волокон древесины или распылением. Особенно тщательно обрабатывать торцы. Во избежание отслаивания лакокрасочного покрытия должны быть исключены капиллярный подсос и поступление влаги со стороны основания, на строении должны быть заранее установлены системы водостока и водоотливы.
Цвет	База А — белый; можно использовать, в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только в колерованном виде!
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами ТМ Aura. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
Расход	6-8 м2/л - по пиленой древесине 9-12 м2/л – по строганой древесине **Расход состава зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим ворсом, распылитель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, композиция наполнителей, комплекс биоцидов, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от+5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,2кг/л
Штрих- коды EAN	база А 2,5l 4 607 003 918 477 база А 9l 4 607 003 918 491 база TR 2,5l 4 607 003 918 484 база TR 9l 4 607 003 918 507
Объем	0,9л, 2,5л, 9л

