



| Описание | |
|---------------------------------|--|
| Свойства | <p>Акрилатный водоразбавимый защитный состав для сауны.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Прекрасно впитывается в поверхность, не изменяя внешнего вида древесины. ✓ Быстро высыхает, образуя полуматовое покрытие без выраженной пленки. ✓ Создает надежный барьер, защищая деревянные поверхности от загрязнений и разбухания. ✓ Обработанная поверхность устойчивы к частому мытью и легко очищаются благодаря содержанию воска. ✓ Выдерживает нагрев до +110 °C ✓ Не нарушает естественного «дыхания» древесины. ✓ Почти не пахнет, не изменяет характерный банный аромат древесины. ✓ Колеруется по системе EskaroColor <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа е) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полуматовый (около 20) по EN 13300. |
| Назначение | Для защиты стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов в помещениях с повышенной влажностью (банные помещения, парилки, раздевалки, гаражи, подвалы, кессоны). Не рекомендуется для обработки полка и банных скамеек, для этого использовать Sauna Oil или Saunavaha |
| Типы поверхностей для нанесения | Деревянные, древесноволокнистые поверхности. |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. |

| Технические характеристики | |
|--|---|
| Подготовка поверхности перед обработки | Поверхность должна быть очищена от грязи, жира и пыли и сухой (влажность дерева не более 20%). С ранее лакированных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Шероховатые слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся деревянные волокна, пыль тщательно удалить. |
| Нанесение | Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить мягкой кистью или лаковым валиком вдоль волокон дерева в два слоя (в парильных помещениях - в один). Второй слой наносить не ранее, чем через 2 ... 3 часа после нанесения первого. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуем слегка отшлифовать. При необходимости лак можно разбавить водой (не более 5%). Наносить при температуре не ниже +10°C и не выше +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80% |
| Уход за окрашенной поверхностью | Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 недели - в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Перед первым использованием после окрашивания, сауну нагреть и тщательно проветрить. |
| Цвет | Белый, после высыхания прозрачный. |
| Разбавление | Готов к применению. При необходимости лак можно разбавить водой (не более 5%). В случае колеровки состав необходимо разбавить водой от 20% до 25% |
| Колеровка | Машинная колеровка по системе Eskarocolor. В случае колеровки состав необходимо разбавить водой от 20% до 25% |
| Расход на один слой | 10-14 м ² /л. |
| Разбавитель/растворитель | Вода. |
| Время высыхания | От пыли - 0,5 часа, для нанесения второго слоя - 2 ... 3 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 50%. При снижении температуры и увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. |
| Рабочие инструменты | Валик, кисть. |
| Очистка инструментов | По окончании работ промыть водой с мылом. |
| Состав | Акрилатная дисперсия, воск, функциональные добавки, вода. |
| Информация | |
| Морозостойкость | Не является. |
| Гарантийный срок хранения | 3 года. |
| Условия хранения | Хранить в неповреждённой упаковке при температуре +5...35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности | Содержит 1,2-Бензизо-тиазол-3(2H)-он,2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей. |
| Утилизация | Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. |
| Плотность | 1 кг/л. |
| Объем/масса | 0,95 л – 2,4 л |
| Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. | |

